

الباب التاسع

البلمرة الحلقة

obeikandi.com

الباب التاسع

البلمرة الحلقيّة

Ring Opening Polymerization

يتم تحضير الكثير من البوليمرات بطرق تتضمن فتح التراكيب الحلقيّة وهذه البوليمرات أحياناً ضمن بوليمرات الإضافة لعدد من الأسباب منها . عدم تكون نواتج عرضية لتفاعل البلمرة ولكونها تتبع ميكانيكيات بلمرة الإضافة . وقد تصنف هذه البوليمرات ضمن البوليمرات التكثيفية لوجود مجاميع رابطة Interlinkage group بين الوحدات التركيبية . ولقد وجد إن قابلية بلمرة هذه المونوميرات تحددها ثلاثة عوامل أساسية هي كما يلى :

1 - مدى فاعلية المجاميع الدالة في الحلقة :

إن فاعلية المجاميع الدالة في المركبات الحلقيّة لا تختلف كثيراً عن فعاليتها في المركبات العضوية غير الحلقيّة المناصرة لها إلا أن الشكل الحلقي للجزيئة يؤدي إلى بعض الفروق .

2 - عامل الحافز

إن دور العامل الحافز أو العامل البادئ لا يختلف كثيراً عن دور العوامل الحفازة والبادئات في تحضير البوليمرات التكثيفية أو بوليمرات الإضافة .

3 - تأثير حجم الحلقة ومدى ثباتها :

إن لحجم الحلقة في المونومير تأثير كبير على فعاليته فبشكل عام تكون المونوميرات الحلقيّة القلقة قليل الاستقرار وأسهل بلمرة من التراكيب الحلقيّة المستقرة ويمكن القول أن قابلية المونوميرات الحلقيّة للبلمرة تكون

عالية بالنسبة للمونوميرات الثلاثية الحلقة ، يلى ذلك المونوميرات الرباعية الحلقة والمركبات الحلقة المتكونة من 8-11 ذرة . اما المونوميرات الخامسة والساداسية وحتى السابعة منها الى حد ما فتعتبر مركبات مستقرة ويفسر ذلك بغيرها عن طريق فتح حلقاتها والجدول التالي يبين بعض المونوميرات الحلقة وبوليمراتها:-

بعض المونوميرات الحلقة وبوليمراتها

التركيب البوليمر	التركيب الكيميائى للمونومير	المونومير الحلقة
$\left[-O-(CH_2)_x-C \right]_n$	$O-(CH_2)_x-C$	اللاكتون
$\left[-N(H)-(CH_2)_x-C \right]_n$	$HN-(CH_2)_x-C$	الاكتام
$\left[-(CH_2)_x-O \right]_n$	$(CH_2)_x-O$	الايثر الحلقي
$\left[C-O-(CH_2)_x-C-O \right]_n$	$C-O-(CH_2)_x-C$	الأحماض اللامائية الحلقية

ومن المعروف أن الأوليفينات الحلقة لا تتبخر عن طريق الرابطة الفاينيلية بسبب الاعاقة الفراغية المحيطة بها ، ولكن البحوث الأخيرة أظهرت بأن بعض الاكينات الحلقة تستطيع القيام بالبلمرة بطريقتين هما :


- 1- عن طريق الاضافة الى الرابطة المزدوجة أى انفتاح الرابطة المزدوجة .

2- عن طريق افتتاح الحلقة Ring opening polymerization

إن القوة الدافعة للبلمرة في هذه المونومرات هي لاشك تأتى بسبب التوتر أو الشد الموجود فيها ، مما يجعلها غير مستقرة وفعالة جدا . وينشأ عدم الاستقرار في الحلقات عن وجود الحلقات الصغيرة التي تسبب حيودا في قيمة زوايا الكربون - الكربون - الكربون عن مقدارها الطبيعي والبالغ 105.5.

ميكانيكية البلمرة بفتح حلقات المونوميرات opening polymerization

يمكن بلمرة المونوميرات الحلقة باستعمال البادئات Initiators الأيونية أو الجزيئية Molecular initiator ، ومعنى ذلك أن العامل المساعد المستعمل قد يكون مركباً أيونياً أو جزئياً متعادلاً وهذا يكون مركزاً فعالاً قادراً على إضافة المزيد من المونوميرات الحلقة كما يلى :



مركز فعال أنيونى




مركز فعال كاتيونى

ومن العوامل الحفازة الأيونية الكثيرة الاستعمال في بلمرة المونوميرات الحلقيّة هي : الصوديوم OR^- ، OH^- ، H^+ ، BF_3 والماء . ولقد وجد إن البادئات الأيونية أكثر فعالية من البادئات الجزيئية وعليه يقتصر استعمال الأخيرة في بلمرة المونوميرات الحلقيّة الفعالة جداً . وإن العوامل المؤثرة على البلمرة الأيونية للمركبات الحلقيّة هي نفس العوامل في البلمرة الأيونية لمونوميرات الفاينيل كتأثير المذيب والأيون الموافق ودرجة الحرارة . وهناك تشابه كبير بين ميكانيكية بلمرة المونوميرات الحلقيّة وبين ميكانيكية البلمرة ذات النمو المتسلسل والبلمرة ذات النمو الخطوي فتشبه الأولى من حيث أن إضافة المونومير تجري على المركز الفعال المتكون في مرحلة البدء وأن البلمرة تتضمن على المراحل الثلاثة للبلمرة ذات النمو المتسلسل . أما تشابه ميكانيكيتها لميكانيكية البلمرة التكتيفية فيمكن في اعتماد الوزن الجزيئي للبوليمر على زمن البلمرة في معظم حالات بلمرة المونوميرات الحلقيّة أي ان الوزن الجزيئي للبوليمرات يزداد تدريجياً وببطء خلال عملية البلمرة .


بلمرة الإثيرات الحلقيّة :

إن الرابطة الإيثيرية تعتبر من الارتباطات القوية ، ولذا تعتبر هذه المركبات من قواعد لويس لوجود مزدوجين الكترونيين غير مشتركة في تكوين روابط . وتنحصر بلمرة هذه المركبات من الناحية العملية ، على المونوميرات الثلاثية الحلقة والرباعية الحلقة . أما الإثيرات الخامسيّة الحلقة فلا تبلمر بسهولة ، وإذا كانت الإثيرات الخامسيّة الحلقة معوضة . لا تبلمر اطلاقاً مثال ذلك 2-مثيل-تترا-هيدروفيلوران (المركب (أ)) . ويرجع السبب إلى أن المجموعة المعوضة تساهم في ثبات واستقرار التركيب الحلقي وبذلك تقل فعاليتها في البلمرة الحلقيّة . إن المركبات الإيثيرية السادسية الحلقة لا


تبليمر أيضاً مثل تتراهيدروبايران Tetrahydropyran (المركب (ب)) و 1،4-دابوكسان 1,4-dioxane (المركب ج) .



(ج)



(ب)





(أ)

البلمرة الأنابونية للايثرات الحلقية


Anionic Polymerization of cyclic ethers

إن بلمرة الإيثرات الحلقيّة مهمة جداً من الناحيّة الصناعيّة ، وأكثرها أهميّة هي بلمرة أوكسيد الأثيلين Ethylene oxide وبلمرة أوكسيد البروبولين Propylene-oxide ، اللذان يتبلمران أنابونيا باستخدامة بادئات مثل الهيدروكسيدات ، والالكوكسيدات ، وبعض أوكسیدات الفلزات وبعض المركبات العضويّة المعدنيّة وبعض القواعد الأخرى ، ويمكن توضيح خطوات بلمرة أوكسيد الأثيلين باستخدامة ميثوكسيد الصوديوم $\text{Na}^+ - \text{OCH}_3^-$ كعامل مساعد كما يلى :

مرحلة البدء :



أما مرحلة الانتهاء فلا تحدث عادة في حالة استخدام مذيب غير بروتونى Aprotic solvent وعند غياب العوامل المنهية للسلسلة النامية Terminating agents ولهذا السبب تعد البلمرة الأنابونية للأبيوكسيدات هي من نوع البلمرة الأنابونية الحية Living anionic polymerization . وعند بلمرة الأبيوكسيدات غير المتاظرة unsymmetrical تفتح الحلقة باتجاهين مثل ما يحدث في حالة استخدام أوكسيد البروبيلين كما يلى :



ويحتمل أن هذه التفاعلات ستؤثر على تركيب البولимер الناتج ولكن لا يتأثر تركيب البولимер باتجاه الإضافة حيث تؤدي إلى تكوين بوليمرين مشابهين عدى نهايات السلسلة البوليمرية . أما من الناحية الميكانيكية فيعتقد أن الإضافة تكون محبذة على ذرة الكربون الأقل إعافه فراغية أي التفاعل باتجاه (2) حيث يكون هو الغالب .

وعند بلمرة الأبيوكسيدات باستخدام ميثوكسيد الصوديوم كعامل مساعد فإن الوزن الجزيئي للبولимер يزداد تدريجيا مع زمن البلمرة ، أي له سمات البلمرة التكتيقية ولكن في هذه الحالة ليست صفة عامة فعند بلمرة أوكسيد الاثيلين مثلا وباستخدام هيدروكسيد البوتاسيوم كعامل مساعد يبقى الوزن الجزيئي للبولимер ثابتا خلال البلمرة ، أي أن لهذه البلمرة سمات البلمرة ذات النمو المتسلسل الأيونية . ويعتقد أن سبب هذا السلوك هو أن البلمرة تتم على

سطح العامل المساعد ، ولهذا السبب تكون البلمرة سريعة ويكون البولимер ذو الوزن الجزيئي العالى فى وقت قصير نسبيا .


وعندما يعتمد الوزن الجزيئي على زمن البلمرة ، يمكن حساب درجة البلمرة بعد مرور زمن معين t وذلك بتعيين نسبة المونومير للتفاعل خلال الفترة الزمنية المعينة وحسب المعادلة الآتية :

$$\text{درجة البلمرة عند الزمن } (t) = (\bar{D}_p),$$

تركيز المونومير الأولى - تركيز المونومير المتبقى بعد مرور مدة من الزمن (t)

تركيز العامل المساعد الأولى

يكون عادة البولимер الناتج من بلمرة الايبوكسيدات منخفض في الوزن الجزيئي نسبيا أي أقل من 5000 ، ونادرًا ما يبلغ الوزن الجزيئي للبولимер 10.000 . وسبب ذلك قلة فعالية حلقة الايبوكسييد تجاه المركز الفعال الأنابولي وحدوث تفاعلات انتقال السلسلة النامية الى المونومير وخاصة اذا كان المونومير أوكسيد الالثين المعرض مثل أوكسيد البروبيلين يتضمن تفاعل انتقال السلسلة النامية أخذ بروتون من مجموعة الاكتيل المرتبطة بحلقة الايبوكسيد يصاحبها وبسرعة انفتاح حلقة الايبوكسيد وتكون الايثر الاليلى كما يلى :



ولقد وجد أن لهذه البولي ايثرات ذات الوزن الجزيئي المنخفض استخدامات عده مثل صناعة البولي بوريثان .

البلمرة الكاتايونية للايثرات الحلقية

Cationic polymerization of cyclic ethers

يمكن بلمرة الايبوكسیدات كاتايونيا باستخدام عدد من العوامل المساعدة ، تجرى عملية البلمرة من خلال تكوين ايون الاوكسونيوم Oxonium ion الذى يكون بمثابة المركز الفعال ولتوليد ايون الاوكسونيوم يستخدم عددا من العوامل المساعدة أهمها:

أولاً : الأحماض البروتونية Protonic acids

وتشمل الأحماض البروتونية القوية جدا مثل حامض الكبريتيك المركز ، وثلاثى فلوروحامض الخليك Triflouroacetic acid ويمكن توضيح خطوة البدء خلال تكوين ايون الاوكسونيوم فى بلمرة الفيوران المدرج كما ياتى :

تفاعل الحامض البروتوني مع الايثر الحلقى الفيوران المدرج ويكون ايون الاوكسونيوم الثانوى : Secondary oxonium ion




(مركز)

أيون الاوكسونيوم

ثم يرتبط ايون الاوكسونيوم الثانوى مع جزئية أخرى من الايثر الحلقى لتكوين ايون الاوكسونيوم الثالثى tertiary oxonium ion وهذا مركز

فعال قادر على إضافة مونوميرات الأثير الحلقي إلى السلسلة البوليميرية
النامية .



أيون الاوكزونيوم الثنوى


أيون الاوكسونيوم الثالثى

ثانياً : أحماض لويس Lewis acids

يمكن بلمرة الأثيرات الحلقيّة كاتايونيا باستخدام أحماض لويس مثل SnCl_4 ، BF_3 وبوجود بعض العوامل المساعدة المشاركة مثل الماء حيث يحدث التفاعل الأول بين العامل المساعد والعامل المساعد المشارك كما يأتي:




ثم يرتبط المركب المعتقد الناتج مع المونومير لتكوين أيون الاوكسونيوم الثنوى :



أيون الاوكسونيوم الثنوى

وأخيراً يرتبط بجزيئة أخرى من المونومير لتكوين أيون الاوكسونيوم الثالثى :



أيون الاوكسونيوم الثالثى




ثالثاً : المركبات العضوية الفلزية : Organometallic compounds

لقد استخدمت أعداداً من المركبات العضوية الفلزية لبلمرة الإثيرات الحلقية كاتايونيا أهمها ثنائي أثيل الخارصين $Zn(C_2H_5)_2$ وثلاثي أثيل الألومنيوم $Al(C_2H_5)_3$. وتستخدم هذه العوامل المساعدة بوجود كميات قليلة من الماء أو الكحول ، ويعتقد أن هذه البلمرة تتم إما من خلال تكوين أيون الاوكسونيوم الثالثي ، أو أن البلمرة تحدث بالميكانيكية التناسقية . وحسب الميكانيكية الأخيرة تحدث البلمرة من خلال تكوين نواتج وسطية ناتجة عن تفاعل الماء أو الكحول مع المركبات العضوية المعدنية ومن النواتج الوسطية التي يعتقد تكوينها هي :




رابعاً : أيون الكاربونيوم : Carbonium ions

تستخدم أيونات الكاربونيوم في بدء تفاعلات البلمرة الكاتايونية للإثيرات الحلقية . وتشبه هذه إلى حد كبير الأحماض البروتونية مع استبدال البروتون (H^+) بأيون الكاربونيوم (R^+) وفيما يلى بعض التفاعلات التي تؤدي إلى تكوين أيونات الكاربونيوم :



بلمرة الأميدات الحلقة

يمكن بلمرة الأميدات الحلقة باستخدام عوامل مساعدة مختلفة كالقواعد، والعوامل المساعدة الكاتابونية وجزئيات الماء . والأميدات الحلقة المعروفة أيضاً باللاكتام lactam تحضر إما بسحب جزيئية ماء من الأحماض الأمينية أو بتكافف جزيئي من الأحماض الأمينية وقد جزيئتين من الماء وتكونين مركب حلقي يحتوى على دالتين للاميد كما يلى :



يعرف النوع الأول من الأميدات الحلقة باللاكتام المعروف بأهميته الصناعية. وتسمى الأميدات الرباعية الحلقة - بيتا - بروبيو - لاكتام Beta-lactam ، بينما الأميدات الخامسة الحلقة فتسمى جاما - بيوتير لاكتام propiolactam - أما الأميدات السادسة الحلقة فتسمى دلتا - فاليلولاكتام Gamma-butyrolactam و السباعية الحلقة 6- هيكسا كابرو لاكتام Delta-valerolactam . 6-hexa-caprolactam

البلمرة الأنيونية للأميدات

Anionic polymerization of cyclic amides

يمكن بلمرة الأميدات الحلقة باستخدام بادئات أنيونية مثل القواعد القوية :


1- الفلزات القلوية

2- هيدريدات الفلزات


3- أميدات الفلزات

4- المركبات العضوية المعدنية .


وتتضمن مرحلة البدء تكوين الأنيون من اللاكتام ، ومثال ذلك بلمرة الكابرولاكتام بواسطة الفلزات أو مركباتها :




حيث M يمثل الفلز وعند استخدام مركبات الفلزات كأميد الصوديوم :




ولقد وجد إن استخدام القواعد الضعيفة لبدء التفاعل غير مفيد ، كالهيدروكسيدات والالكوسيدات لأن ذلك يزيد تركيز الأنيون المتولد في المحلول ، وهذا يؤثر على حالة الاتزان ولكن عند استخدام الأميدات فإن الأمونيا الناتجة يمكن إزالتها من التفاعل بسهولة ، وبذلك يختل الإتزان ويتجه التفاعل إلى اليمين ، ثم يتفاعل أنيون الاكتام (I) مع جزيئه أخرى من المونومير :




إن انيون الامين الأولى الناتج في المعادلة السابقة (II) يختلف عن أنيون الكابرولاكتام (I) فهو غير قادر على تثبيت نفسه بعد مجموعة الكاربونيل عنه ، لذلك يكون فعالاً جداً ، وبامكانه تجريد بروتون من المونومير بسرعة:



بعد المركب (III) بمثابة المركز الفعال هي هذا النوع من البلمرة ، ولقد أمكن عملياً عزل هذا المركب وتشخيصه ، ثم يجري التفاعل بين المركب (III) أنيون الكابرولاكتام (I) :



يجرد الانيون (IV) بروتون من جزيئة أخرى من المونومير الحلقي ويكون هذه الخطوة سريعة جداً :



البلمرة الكاتابيونية للأميدات الحلقية :

تبليمر الأميدات الحلقية كاتابيونيا باستخدام بعض العوامل المساعدة

وأهمها ما يأتي :


أولاً : البلمرة الكاتابيونية بواسطة الأحماض البروتونية :

Cationic polymerization by protonic acids


تستخدم العديد من الأحماض البروتونية لهذا الغرض مثل :

- 1- حامض الفوسفوريك
- 2- حامض الهيدروكلوريك
- 3- حامض الهيدروبروميك
- 4- بعض الأحماض الكاربوكسيلية

وتقى مرحلة البدء باستخدام هذه العوامل المساعدة كما يلى :



أما مرحلة التكاثر فتقى بالشكل التالى :



تعتمد كفاءة الحامض كبادئ في هذا النوع من البلمرة بالدرجة الأولى على فوة حامضيته Acidity ، لأن كلا من مرحلة البدء والتكاثر تتضمن هجوم نيوكلوفيلي Nucleophilic من ذرة نتروجين المونومير على مجموعة الكاربونيل في اللاكتام .

ثانياً : البلمرة الكاتايونية باستخدام أحماض لويس :

لقد استخدمت بعض أحماض لويس Lewis acid في بلمرة اللاكتام ، وأهمها استعمالاً هو كلوريد القصدير SnCl_4 ، حيث ترتبط جزيئتان من المونومير مع كلوريد القصدير .




وتم التعرف على المركب المعقد الناتج بواسطة تحليل طيف الأشعة تحت الحمراء Infrared ووجد أنه يفقد جزيئة كلوريد الهيدروجين ولتكوين مركب معقد آخر يسألك كمركز فعال في هذا النوع من البلمرة .

ثالثاً : البلمرة الكاتايونية للاكتام بواسطة الأمينات

Cationic polymerization of lactams by amines

تستخدم بعض الأمينات لبلمرة الكابرولاكتام مثل الأنلين aniline أو أمين البنزيل benzyl amine ، وتتضمن مرحلة البدء في هذا النوع من البلمرة الكاتايونية تكوين ملح الأمونيوم ammonium salt من جراء تفاعل الأمين مع الاكتام كما يلى :




وهكذا يتوالى اضافة المونوميرات الى السلسلة البوليميرية النامية :


يلمرة الاميدات الحلقية باستخدام الماء كحافز

Polymerization of cyclic amide by water analysis

إن بلمرة الكابرو لاكتام باستخدام الماء كحافز من الطرق الصناعية الهامة ويتضمن التفاعل التحلل المائي Hydrolysis للاكتام وتكوين الحامض الأميني :




ثم يلي ذلك تفاعل الحامض الاميني مع الكابرولاكتام :



وهكذا يتوالى اضافة المونومير الى الحامض الأميني الذى يكون بمثابة مركز فعال .

بلمرة السايلوكسانات الحلقة Polymerization of cyclosiloxanes

وتحضر من السايلوكسانات الحلقة بواسطة البلمرة الانابونية أو الكاتابونية ولعل أهم من هذه المونوميرات الحلقة تجاريا هو اوكتاميثيل سايكلوتراسايلوكسان Octamethylcyclotetrasiloxane




(أ) البلمرة الانابونية للسايلوكسانات الحلقة


Anionic polymerization of cyclic siloxanes

يمكن بلمرة السايلوكسانات الحلقة انابونيا باستخدام عدد من العوامل الحفازة مثل اكسيدات الفلزات القلوية وهيدروكسيداتها وبعض المركبات الأخرى مثل $(\text{CH}_3)_2\text{SiOK}$ أو القواعد .

وتتضمن مرحلة البدء التفاعل كما يلى :



أما مرحلة التكاثر فتكون كما يلى :




وكلا التفاعلين هما من التفاعلات الباحثة عن النواة Neocleophilic


(ب) البلمرة الكاتايونية للسإيلوكسانات الحلقة :

Cationic polymerization of cyclic siloxanes

تجرى البلمرة الكاتايونية للسإيلوكسانات الحلقة عادة باستخدام الأحماض البروتونية protonic acids أحماض لويس كعوامل حفازة وتجري مرحلة البدء والتكاثر كما يلى:



مرحلة التكاثر



الأسئلة

1. لاحظ كل من المونوميرات والعوامل الحفازة التالية :

العوامل الحفازة للبلمرة	المونومير
$n\text{-C}_4\text{H}_9\text{Li}$	أوكسيد البروبيلين
BF_3	كاپرولاكتام
H_2SO_4	بيوتيرولاكتام
NaOC_2H_5	اثيلين ئيمين
H_2O	كريتيد البروبيلين
	ثلاثي أوكسان
	أوكزاسايكلوبوتان
	Oxacyclobutane

أ. أي من العوامل الحفازة تعتقد أنها ملائمة للبلمرة كل مونومير من المونوميرات السابقة وأى من العوامل الحفازة تحتاج إلى وجود عوامل حفازة مشاركة .

ب. بين التفاعلات المتضمنة الخطوات الثلاث للبلمرة كل مونومير باستخدام جميع العوامل الحفازة المناسبة واتكتب المعادلات اللازمة .

2. ناقش تأثير حجم الحلقة على قابليتها للبلمرة عن طريق الفتح .

3. ي تكون بوليمر ذو وزن جزيئي منخفض عند بلمرة أوكسيد البروبيلين انايونيا ناقش ذلك ووضح التفاعلات التي تدعم تفسيرك .

4. وضح تأثير المنشطات Activator على البلمرة الكاتايونية للايثرات الحلقية .

5. وضح تأثير كلوريد الاسينيل والمونومير المنشط على البلمرة الانابيونية للاكتام .