

الفصل الثالث

العيوب البلورية CRYSTAL DEFECTS

البلورة غير العضوية الصغيرة بكتلة قدرها 0.1 جرام من المحتمل احتواها على 10^{23} من الأيونات وستكون حقيقة مقلقة، التفكير في أن نمو البلورة من محلول يمكن أن يتم بطريقة لا تمكن من تضمين الشوائب والتشوهات. بالطبع يمكن إزالة الشوائب بخطوات تنقية متابعة، ولكن حتى من أدق البلورات فإن بعضًا من التشوهات (العيوب) تبقى. إن أنواع العيوب الملاحظة عامة يمكن تصنيفها عيوب حقيقية وهي متكاملة للبلورة وكعيوب دخيلة، وهي التي تنشأ بإدخال أيونات غريبة في داخل الشبيكة.

عيوب تحافظ على نفس الصيغة (الاتحاد العناصر بأعداد صحيحة)

إزاحة في المواد البلورية الأيونية إما الكاتيون أو الأنيون تخلف وراءها شحنة جزئية على البلورة، فإذا كان للكاتيون أو الأنيون حالة أكسدة مفردة عامة موجودة مثل: Na^+ أو F^- ، فهذه ليست مفضلة. ولكن، إذا أزيحت أيونات بشحنات متعاكسة بطريقة زوجية فتظل البلورة بالتالي متعدلة الكترونيًّا.

عيوب بلورية: أمثلة لمركبات تبين عيوب سكوتكي CaO , MgO وهاليدات الفلزات القلوية.

أمثلة لمركبات تبين عيوب فرنكل : ZrO_2 , UO_2 , $\beta\text{-AgI}$, AgBr , AgCl , SrF_2 ,

$\cdot \text{CaF}_2$

والفراغان الناشئان في الشبكة يعرفان بالاسم (عيوب سكوتكي) (Schottky defects) وقد يتواجدان سوياً في موقع متجاورة ، أو الأكثر احتمالاً في موقع متباعدة بمسافات طويلة في الشبكة. تؤدي تنظيمات كولومبية بسيطة إلى عيوب أكثر استقراراً في حالة كونها متجاورة - ويعتمد ميول هذه للانفصال على ثابت العزل. بالتحديد ، لذا فإن الأيونات في الغلاف الأول ستتجه للتحرك بعيداً عن مراكز الفراغات من أجل تقليل التناقضات بين الأيونات متشابهة الشحنات.

بدلاً لذلك ، قد يرتحل أيون من موقعه النظامي في الشبكة إلى داخل موقع بدديل في الشبكة لا يكون في العادة مسكوناً. ترخي الشبكة لإيواء الذرة بينية الإضافية. ولكي يتم ذلك يجب إيجاد موقع له تقربياً نفس الأبعاد وهذا من المحتمل أن يحدث إذا كان للكاتيون والأنيون أحجام مختلفة. تنشأ البنية المعبأة بأحكام بأيونات متساوية الأحجام تقربياً فقط فراغات صغيرة بين الذرات ، وبالرغم من أن تنشئة العيب يتضمن ارتحال أيون مفرد يمكن كذلك اعتبارها إضافة زوجية لذرة بينية جديدة وتنشئة لفراغ. هذه العيوب بالاسم (عيوب فرنكل) (Frenkel defects) وقد تحدث كذلك في موقع متجاورة أو غير متجاورة في الشبكة توصف الأولى بأنها بنيات انقسام. إن عيوب سكوتكي وفرنكل عامة ما تلاحظ أكثر في أملاح الفلزات القلوية والفلزات الأرضية القلوية.

مراكز اللون - المراكز F: تنتج مراكز اللون عامة من إلكترون في فراغ الأنيون بهاليديات الفلزات القلوية أو الأرضية القلوية. يمكن تكوينها بتشعيع البلورات بالأشعة السينية (x-ray) أو أشعة جاما أو النيترونات أو بتتسخين البلورات في بخار الفلز القلوبي أو الأرضي القلوبي.

تنشر ذرات الفلز إلى داخل البلورة وتحتل موقع كاتيوناً وينشأ عدد مساوٍ من فراغات الأنيون. وهذه يحتلها الإلكترون المنفك عندما تتأين ذرة الفلز الداخلية يصبح KCl بنفسجي و KBr أزرق مخضر و $NaCl$ أصفر عميق . نظرياً يمكن تفسير الانتقالات المسئولة على أساس جسيم (في هذه الحالة هي الإلكترون) في صندوق.

مواكير H: هذه تتكون عندما يسخن هاليد الفلز القلوي في بخار الهالوجين X_2 يحتل الأنيون X^- موقع أنيون واحد.

من عيوب تنتج تغيرات في الصيغة (إقام العناصر بأعداد صحيحة)

إن فقدان كاتيون أو أنيون قد يمكن استيعابه إذا كان للأيون المتبقى بدليل حالات أكسدة بديلة بأمكانها تعويض الشحنة الناشئة من إزاحتها.

مثلاً إذا كان للمركب صيغة ابتدائية MY (فلز = M ، أنيون = Y^-) يمكنه احتواء أنيونات إضافية في داخل البنية إذا كان بالإمكان إيجاد فراغات مناسبة لهم وإذا كان للفلز هيئة مؤكسدة بإمكانها معادلة الشحنات السالبة الإضافية المدخلة. مثلاً، إذا كان الفلز هو F^{II} فالمعلومات الكيميائية تقترح أن أكسدة بعضاً من الحديد إلى الحديد Fe^{III} سيعوض الشحنات السالبة الإضافية الناتجة من إدخال أنيونات إضافية بالتحديد. فإن كل أكسيد بياني يحتاج إلى ذرتين حديد ليتأكسد من Fe^{II} إلى Fe^{III} . بديلاً لذلك فإن بعضاً من ذرات الفلز يمكن أن تزال لتشكل فراغات في الشبكة إذا كان عدد الأيونات المتبقية الملائمة يزيد في حالة أكسدتها لتعوض عن التغير في الشحنة.

التوصيل الأيوني

إن إنشاء الفراغات في البنية مشابه لاستحداث ثقوب سداداً فارغة في طاولة لعب. كل منها له أثر على ترقية الحركة. بالنسبة إلى البلورة الأيونية، تؤدي حرقة الأيونات من خلال الفراغات إلى التوصيل الأيوني. إن طاقة التقسيط اللازمة لوثب

الأيونات عامة كبيرة جداً نتيجة لذلك، فإن التوصيل الأيوني لأكثر الأملالح أقل بكثير من تلك. للموصلات الالكترونية الفلزية هناك بعضاً من الأيونات الموصلة السريعة، مثلاً، $\alpha\text{-AgCl}$ (عند أعلى من 147°C)، RbAg_4I_5 ، CaO/ZrO_2 و $\beta\text{-Aluminia}$ حيث أن طاقة التنشيط برتبة مقدار أقل لأن للشبكة بنية مفتوحة أكثر التي يمكن الكاتيونات للارتحال للفراغات بسهولة أكثر.

يمكن أن يكون للاتحاد العنصري غير النسبي تأثير دراماتيكي على التوصيل الالكتروني، مثلاً، $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$ عازل في حين أن $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{6.9}$ موصل عالي مع $T_c = 93\text{ K}$ (انظر نظرية الشريط والموصلات العالية).

لنقاش أكثر تفصيلاً انظر :

L. Smart and E. Moore, Solid State Chemistry, 2nd edn. Chapman and Hell, London, 1995 and M. T. Weller, Inorganic Materials Chemistry, OUP, Oxford, 1994.

الجدول رقم (١، ٣). صيغ عدة يلاحظ فيها مرکبات غير كمية - قياسية.

فلز لازم اختراله			
الفلز اللازم أكسدته	فراغات الفلز	فائض أنيونات الفلز M	فراغات الأنيون
My_{1-y}	M_{1-x}y	M_{1+x+y}	M_{1-x}Y
UO_{2+x}	Fe_{1-x}O	Zn_{1+x}O	WO_{3-x}

إن مدى عدم التكمية (الاتحاد العناصر بحسب كمية) كما عرف بـ: X في الصيغة العامة أعلاه يعتمد على التفاعل المصقول للآثار البنائية والشيرموديناميكية.

بشكل عام إن إزالة أنيونات من البنية المتبلورة سينتتج عنه فقدان طاقة شبكة. الطبيعة الروجية للتداخلات الالكتروستاتيكية بين الكاتيونات والأنيونات تعني أن هذا الانخفاض سيكون تقريباً متناسباً مع أعداد لأيونات المزاللة شريطة أن لا تكون آثار الارتخاء كبيرة جداً. يعرض عن هذا فقد في الانثالبي بالزيادة في المساهمة الأنتروبية

للطاقة الحرية الكلية للمنظومة. إن الإدخال لفراغ في داخل شبكة مثالية يزيد من عدم الانتظام في المنظومة لأنه يمكن وضع ذلك الفراغ عند أي واحد من الواقع الـ¹⁰ في البلورة مع ازدياد عدد الفراغات فيمكن تنقلها حول البنية ولكن يصل إلى نقطة قصوى بعدها تفشل مساهمة الانتروبي في الحفاظ على مسيرة المساهمة الانتالية وهكذا، يتحقق تركيز اتزاني للعيوب فإذا كان للملح طاقة شبكة عالية، وبالتالي، فإن انتالي الشبكة الضائع لا يسمح بعدد كبير من العيوب. مثلاً، NaCl بلا عيوب في الغالب. ولكن، إذا كانت انتاليات الشبكة صغيرة وبالتالي فإن تركيز الازان للعيوب على أي مدى تكون الشبكة قادرة لإيواء الفراغات والبنيات بطرق الارتخاء. بالنسبة لبنية تتضمن تركيز عيبي عالي قد تحدث تغيرات بنائية موزعة في كل الشبكة لتقليل تبعات العيوب، مثلاً، بتشققات بلورية بحثة.

كذلك يمكن إدخال الفراغات في داخل البلورة عن طريق عجنها مع مركب له نسب كمية مختلفة. مثلاً، إذا أضيف CaCl₂ إلى NaCl، فإن كل أيون من Ca²⁺ يحل محل أيونين من Na⁺ وينشأ فراغ كاتيون للحفاظ على التعادل وهذه توصف بأنها غير حقيقية. وقد يمكن إنتاج فراغات أيونية غير حقيقة إما بإحلال M⁺ أو X⁻ مكان Y²⁻.

.M²⁺