

الفصل الثالث

الدراسة التجريبية

- مقدمة
- الأهداف
- الأقمشة والhabekat المستخدمة
- الاختبارات المعملية

- اختبارات الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة (محل الدراسة).
- الاختبارات الكيميائية لأشرطة habekat.
- الاختبارات الميكانيكية لجزاء habekat.
- الاختبارات الميكانيكية لتركيب habekat

الدراسة التجريبية

مقدمة:

يتناول هذا الفصل الدراسة التجريبية والمعالجات الإحصائية حيث يحتوى على ما تم من اختبارات معملية على أقمشة تريكو القطن (محل الدراسة) والتى توضح الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة وكذلك الاختبارات المعملية الخاصة بأشرطة الحابكات (محل الدراسة) والتى توضح الخواص الطبيعية والميكانيكية لنسيج هذه الأشرطة.

كما تم تناول الاختبارات الميكانيكية للأجزاء الخاصة بالhabekat وقوه تحمل اجزائها، كذلك تم تناول الخطوات الإجرائية للاختبارات الخاصة بحياكة الحابكة في الملابس.

الأهداف:

- ١ - دراسة الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة التريكو (محل الدراسة)
- ٢ - دراسة الخواص الطبيعية والميكانيكية لأشرطة الحابكات (محل الدراسة).
- ٣ - دراسة قوه تحمل أجزاء الحابكات (محل الدراسة).
- ٤ - دراسة تأثير عوامل الحياكة المختلفة على قوه شد حياكة الحابكة من الأقمشة (محل الدراسة).
- ٥ - دراسة تأثير استخدام الحشو أو التقوية على استطالة الأقمشة (محل الدراسة) عند تركيب الحابكة.
- ٦ - تحديد أنساب أنواع وعروض الحابكات مع مواصفات الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة (محل الدراسة).

- ٧- تحديد أنساب أنواع وعروض الحابكات مع طرق التركيب المختلفة.
- ٨- الوصول إلى كفاءة الاستخدام النهائي للحابكات (محل الدراسة) بعد تركيبها في أقمشة الملابس (محل الدراسة).

الأقمشة المستخدمة:

تم اختيار أقمشة الدراسة من أقمشة تريكو اللحمة قطن ١٠٠٪ وحيث أنها تميز عن غيرها بالمرونة والانسدال ولانتشارها الواسع لذلك فان لتلك الخامات معايير خاصة عند حياكتها للوصول إلى متوج ذو جودة عالية وهذا تم اختيار ثلاثة أنواع مختلفة منها:

- تم اختيار هذه الأقمشة بثلاث أوزان مختلفة كما بالجدول رقم (١٤) تراوح بين:
 - الثقيل (الميلتون)
 - المتوسط (الانترلوك)
 - الخفيف (الريب)

٢ - العابكات المستخدمة:

تقسم الحابكة (محل الدراسة) إلى ثلاثة أجزاء رئيسية وهما:

- ١- شريط الحابكة
- ٢- سلسلة الحابكة
- ٣- المحرار

وفيما يلى سنوضح أجزاء الحابكة محل الدراسة:

١ - أشرطة العابكات (محل الدراسة):

شريط الحابكة هو عبارة عن الجزء القماشى للحابكة والذى يتم حياكة الحابكة من خلاله في الرداء، يتم تصنيع أشرطة الحابكات من القطن أو الألياف الصناعية أو خليط منها يستخدم في هذا البحث حابكات أشرطتها قطن ١٠٠٪ وبوليستر ١٠٠٪، والجدول التالي يوضح الخواص الطبيعية والميكانيكية لكل نوع من الأشرطة بالعروض المختلفة طبقاً للموصفات القياسية المصرية رقم ٩٣١ / ١٩٦٧.

الاختبارات المعملية

الاختبارات الميكانيكية لأجزاء
المباكي

الاختبارات الكيميائية لأشعة
المباكي

اختبارات المخصوصة
والميكانيكية للأقصمة

- الشد العرضي لحيادة
المباكي مع القماش

- بدون استخدام حشو (فازلين)

- بـ باستخدام حشو (فازلين)

- الشد العرضي لحيادة
المباكي مع القماش

- بدون استخدام حشو (فازلين)

- الانكماش و وزن المتر
المربت
- الشد العرضي في وضع النفي
عند الأعمدة
- قوة تحمل الإنسان للتربع
والصغوف
- قوة تحمل الحاجر العلوى
لحركة الجرار الطولية
- قوة تحمل الحاجر السفلى
استطالة حيادة المباكي
تبييض
- قوة تحمل الحاجر السفلى
للحاجز المباكي
- قوات المرن للعرقى
بيانات المرن (تغير)
- قوة تحمل الحاجز السفل
للحاجز المباكي
- قوة تحمل الحاجز السفل
لتغيير
- قياس المنسك
الانفجار بعد
- قياس الانفجار
- قياس المنسك
الانفجار بعد
- ثبات اللون
الانفصال
- الانكماش
- معامل الانسدال

- قوة تحمل اللائق

- للشد

الجدول (١٠) يوضح الخواص الطبيعية والميكانيكية لكل نوع من الأشرطة بالعرض المختلفة

كردون				لحمة		سداء		عرض الشريط	رقم الصنف
حشو	جدل			عدد المخيوط في سم	نمرة الخيط	عدد خيوط الشريط	نمرة الخيط		
عدد الخيوط	نمرة الخيط	عدد الخيوط	نمرة الخيط						
٦-٥	١/١٢	٩-٨	٢/٣٠	٢٤	٢/٤٠	٦٢	٢/٤٠	١٢	١
٦-٥	١/١٢	٩-٨	٢/٣٠	٢٠	٢/٣٠	٥٩	٢/٣٠	١٢	٢
٩-٨	١/١٢	٩-٨	٢/٣٠	٢٥	٢/٣٠	٧٢	٢/٣٠	١٥	٣
٤-٣	٢/٢٤	٩-٨	٢/٢٤	٢٢	٢/٢٤	٦٢	٢/٢٤	١٥	٤

تنوع عروض الحابكات الرفيع و العريض حسب الاستخدام والجدول (١١) يمثل أرقام الحابكات وعروض الأسنان والرمز المستخدم طبقاً للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة - المواصفة ٣٧٩ لسنة ١٩٩٦.

جدول (١١) أرقام الحابكات وعرض الأسنان

الترقيم	الاسم	عرض أسنان الحابكة بالملليمتر
٢	رقيقة جدا	لا يزيد على ٣.٥
٣	رقيقة	لا يزيد على ٤.٥ ولا يقل عن ٣.٥
٥	متوسطة	لا يزيد على ٦.٥ ولا يقل عن ٤.٥
٧	متوسطة الثقل	لا يزيد على ٧ ولا يقل عن ٦.٥
٨	ثقيلة	لا يزيد على ٨ ولا يقل عن ٧

الأنواع التي استخدمت في الدراسة وتمثل هذه العروض المختلفة للحابكات يوضحها الجدول (١٢).

جدول (١٢) يوضح عروض الأسنان والخابكات والرمز المستخدم للخابكات

عرض الخابكة م	عرض الأسنان م	التصنيف	- الرمز
٢٠	٤.٣ - ٤	خفيف	٣
٢٥	٦.٣ - ٦	متوسط	٥
٣٠	٨.٥ - ٨	ثقيل	٨

٢ - سلسلة الخابكة :


تشمل سلسلة الخابكة (ال حاجز العلوي، الأسنان، الحاجز السفلي) اشتملت الاختبارات على أنواع الخابكات المختلفة من حيث:

- خامة الصنع (نحاس، عظم، بلاستيك) (صورة - ٣٢)
- الوظيفة (ذات النهاية المغلقة، ذات النهاية المفتوحة) (صورة - ٣٣)


والتي تتجهها الشركات المتخصصة في إنتاج الخابكات بأنواعها والتي تميز بالجودة العالية.



الخابكات البلاستيك




الخابكات العظم



الخابكات النحاس

صورة (٢٢) توضح أنواع الخابكات من حيث خامة الصنع المستخدمة



الحابكات ذات النهاية المفتوحة



الحابكات ذات النهاية المغلقة

صورة (٢٢) توضح أنواع الحابكات من حيث الوظيفة المستخدمة

تم اختيار الحابكات محل الدراسة على النحو التالي ثلاث أنواع من حيث خامة الحابكة ونوعان من حيث الوظيفة وثلاث عروض مختلفة ويوضح ذلك الجدول (١٣).

جدول (١٤) يوضح أنواع العابكات المستخدمة

ذات نهاية مفتوحة		ذات نهاية مغلقة		الوظيفة الخامة
٥	عرض الحابكة النحاس بالسم	٣	عرض الحابكة النحاس بالسم	نحاس
		٥		
		٨		
٥	عرض الحابكة العظم بالسم	٣	عرض الحابكة العظم بالسم	عظم
		٥		
		٨		
٥	عرض الحابكة البلاستيك بالسم	٣	عرض الحابكة البلاستيك بالسم	بلاستيك
		٥		
		٨		

٤ - جرار الحابكة :

هو ذلك الجزء الذي يتحرك ذهاباً وإياباً بطول السلسلة، ويقوم بتعشيق وفصل جزئي الحابكة، وقد يكون الجرار بمحبس ليساعد على استقراره في مكانه وهذا الجرار ذراع صغير لتسهيل عملية الشد.

تحتوى معظم الحابكات على إمكانية إغلاق ذاتية في داخل الجرار، تمنع فتح الحابكة من تلقاء نفسها، وأما أن تعمل هذه الإمكانية بشكل يدوى أو أوتوماتيكى ففى الأولى يجب وضع ذراع الجرار في وضع منبسط، أما الجرار ذات إمكانية غلق أوتوماتيكى فيكون في وضع الغلق دائمًا إلا عند جذب يد الجرار في وضع أفقي و تستطيع الحابكات ذات إمكانية الإغلاق الذاتى أن تحمل الضغط وتظل مغلقة وذلك بعكس الحابكات التي ليست بها تلك الإمكانية.

تم استخدام أنواع الجرارات التالية في الاختبارات (صورة - ٣٤).

- بدون إحكام غلق.

- ذات إحكام غلق (يدوى، أوتوماتيكى).



صورة (٣٤) توضح أنواع المهارات المنزلقة المستخدمة في الاختبارات

٣- تحديد أنساب تقنيات الحياكة التي استخدمت لحياكة الحابكات (محل الدراسة) مع الأقمشة (محل الدراسة) وهي :

- أ- تقنية الحابكة المغلقة الزخرفية والتي تستخدم عادة في السوبيت شيرت
- ب- تقنية الحابكة ذات الصلع الواحد والتي تستخدم عادة في الجونلات
- ج- تقنية الحابكة المفتوحة والتي تستخدم عادة في الجاكيت المفتوح

٤ - الاختبارات المعملية :

تنفيذ الاختبارات المعملية داخل معامل صندوق دعم الصناعات النسجية بالإسكندرية

وتنقسم الاختبارات المعملية إلى أربع أنواع:

- أولاً: اختبارات الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة محل الدراسة
- ثانياً: الاختبارات الكيميائية لأشرطة الحابكات.
- ثالثاً: الاختبارات الميكانيكية لأجزاء الحابكة.
- رابعاً: الاختبارات الميكانيكية لتركيب الحابكة.

أولاً : اختبارات الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة محل الدراسة :

أجريت بعض الاختبارات على هذه الأقمشة لتحديد الخواص الطبيعية والميكانيكية لعلاقتها المباشرة بمتطلبات الحياكة (قوة الشد، التغذية، طول الغرزة) وكذلك علاقتها بالاستطالة عند حياكتها مع الحابكات.

واشتملت اختبارات الخواص الطبيعية والميكانيكية (وزن المتر المربع، عدد الأعمدة والصفوف، نمرة الغزل، طول الغرزة، السمك، الانفجار، الانفجار بعد الغسيل، الانكماس ومعامل الانسدال) ويوضحها الجدول (١٤):

جدول (١٤) يوضح الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة محل الدراسة

الرتب	الانترلوك	الميلتون	الخامة الاختبار
١٥٥	٢٠٧ جم / متر ^٢	٣٠٢ جم / متر ^٢	وزن المتر المربع
٣٢.٦٥	٣٢.٦٥	٣٥.٣٥	عدد الأعمدة
٢٧.٦٥	٥٥.٣٥	٥٠.٦٥	عدد الصفوف
٢٧.٨٥	٢٨	٢٠.٣٥ وجه ٢٢ ظهر	نمرة الغزل
٥٥.١٥	٣٨.٦٥	٢٧.٥ وجه ١٤ ظهر	طول الغرزة
٠٠٢٨	٠٠٣٦	٠٠٤٤	السمك
٣١ كجم / متر ^٢	٣٣ كجم / متر ^٢	٣٩.٥ كجم / متر ^٢	الانفجار
٣٤ كجم / متر ^٢	٣٦ كجم / متر ^٢	٤٥ كجم / متر ^٢	الانفجار بعد الغسيل
% ٦	% ٤	% ٥	الانكماش
% ٣١	% ٣٣.٢	% ٢٩.٧	معامل الانسدا

ثانياً: الاختبارات الكيميائية لأشرتة العابكات:

بعض الاختبارات على هذه الأشرطة لتحديد الخواص الطبيعية والميكانيكية:

١- الانكمash: هو الحد الأدنى المسموح به لتغير الأبعاد الطولية للحابكة عند تعرضها لدرجة حرارة مقدارها ٩٥°.

ويؤدي الاختلاف في الانكمash الزائد بين القماش والhabake المثبتة فيه إلى تشويه شكل habake وكذلك الأداء الوظيفي، ولتجنب ذلك يراعى أن يكون انكمash habake متواافق مع انكمash القماش ويمكن أن تتفاوت نسبة الانكمash بين خامة

القماش والخابكة بناء على وزن القماش وتركيبه وطريقة ثبيت الخابكة وانكماسها، فالمنسوجات خفيفة الوزن حتى وزن ٢٧٠ جم / م^٢ يكون ١.٥٪ أما الأقمشة التي تزيد عن ٢٧٠ جم / م^٢ غالبا لا تحتاج إلى فرق في الانكماس.

٢- ثبات اللون للغسيل (تغير- تبييع)

٣- ثبات اللون للعرق الحمضي (تغير- تبييع)

٤- ثبات اللون للعرق القلوي (تغير- تبييع)

٥- ثبات اللون للاحتكاك (جاف - مبلل)

٦- ثبات الألوان في الضوء

وقد تم عمل الاختبارات السابقة والجدول (١٥) يوضح نتائج الاختبارات الكيميائية لأشرطة الخابكات.

جدول (١٥) نتائج الاختبارات الكيميائية لأشرطة العابكات

١٠٠٪ بوليستر		١٠٠٪ قطن		الشريط
الاختبار	اللون	اللون	اللون	
الانكماس				
١	١	١.٥	١	ثبات اللون للغسيل
٥-٤	٥-٤	٤	٤	
٥-٤	٥-٤	٣	٤	ثبات اللون للعرق حمضي
٥-٤	٥-٤	٤	٤	
٥-٤	٥-٤	٤	٤	ثبات اللون للعرق قلوي
٥-٤	٥-٤	٤	٤	
٥-٤	٥-٤	٥-٤	٥-٤	ثبات اللون للاحتكاك
٥-٤	٥-٤	٤	٤	
٦<	٦<	٥	٤	ثبات الألوان في الضوء

جدول (١٦) يوضح العد الأدنى المسموح به في الاختبارات الكيميائية لشروطه العابكات

الاختبار	قطن٪.١٠٠	بوليستر٪.١٠٠
الانكماش	١.٥	١.٥
ثبات اللون للغسيل	٤	٣
ثبات اللون للعرق حضي	٤	٣
ثبات اللون للعرق قلوي	٤	٣
ثبات اللون للاحتكاك	٤	٣
ثبات الألوان في الضوء	٦	٥

ثالثاً: الاختبارات الميكانيكية لأجزاء العابكة:

أجريت بعض الاختبارات على أجزاء العابكات محل الدراسة لتحديد قوة الشد للوصول إلى كفاءتها في الاستخدام النهائي وهذه الأجزاء هي:

١- الأسنان

٢- الحاجز العلوي

٣- الحاجز السفلي

٤- الجرار

١- اختبارات أسنان العابكة:

١-١- الشد العرضي

١-٢- الشد العرضي في وضع الثنبي

١-٣- قوة تحمل الأسنان للتوزع الطولي

٢- اختبارات الحاجز العلوي:

١-١- قوة تحمل الحاجز العلوي لحركة الجرار الطولية

٣- النهاية السفلية:

وقد تكون إما حاجز سفلي في العابكات ذات النهاية المعلقة أو صندوق العابكة في العابكات ذات النهاية المفتوحة.

١-٣ - الحاجز السفلي:

١-١-٣ - قوة تحمل الحاجز السفلي للأحمال الجانبية

٢-١-٣ - قوة تحمل الحاجز السفلي لحركة الجرار الطولية

٢-٣ - صندوق الحابكة:

١-٢-٣ - قوة تحمل صندوق الحابكة للأحمال الجانبية

٢-٢-٣ - قوة تحمل صندوق الحابكة للأحمال الطولية

٤ - الجرار:

٤-١ - قوة تحمل مقبض الجرار للشد

٤-٢ - قوة تحمل إحكام الغلق

وفيما يلى توضيح تفصيلي للاختبارات التى تمت على أجزاء الحابكات محل

الدراسة:

١ - اختبارات أسنان الحابكة :

١-١ - الشد العرضي:


الحد الأدنى المسموح به لقوة تحمل الحابكة لأحمال الشد الجانبية طبقاً للجدول (١٧).

جدول (١٧) يوضح الحد الأدنى المسموح به لقوة تحمل الحابكة لأحمال الشد الجانبية

رقم الحابكة	المقاومة (كجم) على كل سم طولي
٢	٧.٥
٣	٩
٥	١٠.٥
٧	١٥
٨	٢٠

طريقة الاختبار:

يتم إجراء هذا الاختبار على جهاز الشد 5kn.2. Testometric Model M250 وفيه تثبت العينة المراد إجراء الاختبار عليها بحيث يكون هناك جزئين متساوين من شريطى الحابكة لا تقل عن نصف عرض الشريط الواحد (الجزء الواحد) ويتم باستخدام مثبت خاص (كلابة) وتكون الأسنان مغلقة كما هو موضح بالصورة (٣٥)، ويتم تشغيل الجهاز حتى يتم إتلاف العينة.



صورة (٣٥) توضح طريقة الشد العرضي المستخدمة في الاختبارات


١- الشد العرضي في وضع الثنى:

الخد الأدنى المسموح به لقوة تحمل أسنان الحابكة للأحمال الجانبية وهي منحنية أو في وضع الثنى.

طريقة الاختبار: ويتم إجراء هذا الاختبار على نفس جهاز الشد المذكور في الملحق السابقة على أن يوضع أحد جزئى الحابكة المعدنية والتي تكون في حدود ٥ سم في إحدى فكى الجهاز ويثبت الفك الآخر في السنة الموجودة في منتصف الفك تماماً باستخدام مثبت (كلابة) خاصة تناسب حجم وشكل السنة وبحيث تكون حركة النزع عمودية تماماً على اتجاه الحابكة (الشريط المثبت به السنة) كما هو موضح في الشكل (٥) ويتم تشغيل الجهاز للوصول للقوة المدونة في الجدول (١٨) والتي توصف بالكيلوجرام.

جدول (١٨) الحد الأدنى المسموح به لقوة الشد العرضي في وضع الثنائي

القوة المطلوبة للحابكات البلاستيك بالكيلوجرام		القوة المطلوبة للحابكات المعدن بالكيلوجرام	رقم الحابكة
للداخل	للخارج		
٨	١٢	١٠	٢
١٠	١٤	١٢	٣
١٢	١٦	١٤	٥
١٤	١٨	١٦	٧
١٦	٢٠	١٨	٨



شكل (٥) يوضح طريقة الشد العرضي في وضع الثنائي المستخدمة في الاختبارات

١-٣- قوة تحمل الأسنان للنزع الطولي:

الحد الأدنى المسموح به لقوة تحمل وحدة من أسنان الحابكة للنزع من الشريط.


طريقة الاختبار:

ويتم إجراء هذا الاختبار على نفس جهاز الشد المذكور في الملحق السابقة على أن يوضع أحد جزئي الحابكة المعدنية والتي تكون في حدود ٥ سم في إحدى فكى الجهاز ويثبت الفك الآخر في السنة الموجودة في منتصف الفك تماما باستخدام

مثبت (كلابة) خاصة تناسب حجم وشكل السنة ويحيث تكون حركة التزع عمودية تماماً على اتجاه الحابكة (الشريط المثبت به السنة) كما هو موضح في الشكل (٦) ويتم تشغيل الجهاز للوصول للقوة المدونة في الجدول (١٩) والتي توصف بالكيلو جرام.

جدول (١٩) القوة المطلوبة لتحمل الأسنان للنزع الطولي

رقم الحابكة	القوة بالكيلوجرام
٢	٢
٣	٣
٤	٥
٥	٧
٦	٨



شكل (٦) يوضح طريقة اختبار قوة تحمل الأسنان للنزع الطولي

٢ - اختبارات الحاجز العلوي:

١-٢ - قوة تحمل الحاجز العلوي لحركة الجرار الطولية:


هو الحد الأدنى المسموح به لقوة تحمل الحاجز العليا لأحمال الشد الطولية باستخدام الجرار، وذلك بتقدير مقاومة الشد الطولية التي تبدأ بعدها الحاجز العليا (المصدات) في التلف إما بفصلها عند الشريط أو تجاوز الجرار لها أو تمزيق الشريط.

٢ - اختبارات الحاجز العلوي :

١-٢ - قوة تحمل الحاجز العلوي لحركة الجرار الطولية

جدول (٢٠) القوة المطلوبة لتحمل الحاجز العلوي لحركة الجرار الطولية

رقم الحاجز	القوة المطلوبة للحابكات المعدنية بالكيلوجرام	القوة المطلوبة للحابكات البلاستيكية بالكيلوجرام
٢	٥	٧
٣	٦	٨
٥	٨	١٠
٧	١٠	١٥
٨	٢٠	١٨



صورة (٢٦) توضح طريقة الاختبار لقوة تحمل الحاجز العلوي لحركة الجرار الطولية

النهاية السفلية :

١-٣ - الحاجز السفلي

١-١-٣ - قوة تحمل الحاجز السفلي للأحمال الجانبية

هو الحد الأدنى المسموح به لقوة تحمل الحاجز السفلي للأحمال الجانبية، وذلك بتقدير مقاومة الشد التي يبدأ بعدها الحاجز في الانفصال عن الشريط أو تمزيق الشريط طبقاً للجدول (٢٠).

طريقة الاختبار:


يتم هذا الاختبار على جهاز الشد السابق ذكره وباستخدام مثبتات خاصة وهذا الاختبار يمكن إجراؤه للحابكات المترلقة ذات النهاية المغلقة والhabekas المترلقة ذات النهاية المفتوحة كما هو واضح في الشكل (٧) وفيها يثبت إحدى جزئي الحابكة (شريطي الحابكة) في إحدى الفكى بالجهاز.

والجزء الآخر للhabekas في الفك الآخر على أن يكون الحاجز السفلى فقط أى كان (المغلق أو القابل للفتح) هو المعرض للشد.

ويتم تشغيل الجهاز حتى يتم أما فصل للحاجز أو تمزيق الشريط في منطقة الحاجز وتصف القوة بالكيلوجرام ويجب ألا تقل القراءة عن القراءة المذكورة في الجدول (٢١)

جدول (٢١) القوة المطلوبة لتحمل الحاجز السفلى للأحمال الجانبية

رقم الحابكة	القوة المطلوبة للhabekas المعدنية بالكيلوجرام	القوة المطلوبة للhabekas البلاستيكية بالكيلوجرام
٢	٣.٥	٤.٥
٣	٤	٦
٥	٥.٥	٧
٧	١٢	١٢
٨	١٥	١٥



شكل (٧) توضح طريقة الاختبار لقوة تحمل الحاجز السفلى للأحمال الجانبية

٣-١-٢- قوة تحمل الحاجز السفلي لحركة الجرار الطولية:

هو الحد الأدنى المسموح به لقوة تحمل الحاجز السفلي لحركة الجرار الطولية، وذلك بتقدير مقاومة الشد التي يبدأ بعدها الحاجز في الانفصال عن الشريط أو تزيق الشريط طبقاً للجدول (٢٢).

طريقة الاختبار: يمكن إجراء هذا الاختبار للحابكات ذات النهاية السفلى المغلقة فقط حيث تكون الحابكة في الوضع المفتوح والجرار ملاصق للحاجز السفلى تماماً وثبت إحدى جزئى الحابكة في إحدى فكى الجهاز والجزء الآخر للhabake فى الفك الآخر للجهاز وبذلك عند تطبيق الشد (تشغيل الجهاز) نجد أن الجرار هو الذى يضغط على الحاجز السفلى كما هو موضح في الصورة (٣٧) حين إتلاف الحاجز وخروج الجرار إما بفصل الحاجز عن الحابكة أو تزيق الشريط في منطقة الحاجز، ويتم توصيف القوة بالكيلوجرام ويجب ألا تقل القراءة عن التائج المدونة في الجدول (٢٢).

جدول (٢٢) القوة المطلوبة لتحمل الحاجز السفلى لحركة الجرار الطولية

رقم الحابكة	القوة المطلوبة للhabake المعدنية بالكيلوجرام	القوة المطلوبة للhabake البلاستيكية بالكيلوجرام
٢	٣.٥	٤.٥
٣	٤	٦
٥	٥.٥	٧
٧	١٢	١٢
٨	١٥	١٥



صورة (٢٢) توضح طريقة الاختبار لقوة تحمل الحاجز السفلى لحركة الجرار الطولية

٢-٣ - صندوق الحابكة:

١-٢-٣ - قوة تحمل صندوق الحابكة للأحمال الجانبية

هو الحد الأدنى المسموح به لقوة تحمل صندوق الحابكة لأحمال الشد الجانبية، وذلك بتقدير مقاومة الشد التي تبدأ بعدها النهاية السفلية بالتلف إما بفصل الطرفين عن بعضها (الصندوق والوتد) أو إتلاف إحداهما أو كليهما أو تلف الشريط المثبتين به.


طريقة الاختبار:

يتم هذا الاختبار على جهاز الشد السابق ذكره وباستخدام مثبتات خاصة وهذا الاختبار يمكن إجراؤه للحابكات المترلقة ذات النهاية المغلقة والhababekat المترلقة ذات النهاية المفتوحة كما هو واضح في الصورة (٣٨) وفيها يثبت إحدى طرف الحابكة (شريط الحابكة) في إحدى فكى الجهاز، والجزء الآخر للhababekat في الفك الآخر على أن يكون الحاجز السفلى فقط هو المعرض للشد.

ويتم تشغيل الجهاز حتى يتم أما فصل للجاجز أو تمزيق الشريط في منطقة الحاجز وتوصف القوة بالكيلوجرام ويجب ألا تقل القراءة المذكورة في الجدول (٢٣).

جدول (٢٢) القوة المطلوبة لتحمل صندوق الحابكة لأحمال الشد الجانبية

رقم الحابكة	القوة المطلوبة للhababekat المعدنية بالكيلوجرام	القوة المطلوبة للhababekat البلاستيكية بالكيلوجرام
٥	١٠	١٢
٧	١٢	٢٢
٨	١٥	٢٤



صورة (٢٨) توضح طريقة الاختبار لقوة تحمل صندوق الحابكة للأحمال الجانبية

٣-٢-٢- قوة تحمل صندوق الحابكة للأحمال الطولية:

هو الحد الأدنى المسموح به لقوة تحمل الصندوق لأحمال الشد الطولية وذلك بتقدير مقاومة الشد التي يبدأ بعدها الصندوق في الانفصال عن الحابكة طبقاً للجدول (٢٤).


طريقة الاختبار:

طريقة اختبار قوة تحمل صندوق الحابكة ذات النهاية المفتوحة للأحمال الطولية وهذا الاختبار يتم إجراؤه على نفس جهاز الشد المذكور سابقاً.

ويفيه توضع العينة المراد إجراء الاختبار عليها وهي في وضع الغلق ويشبت الجزء السفلي من الصندوق بواسطة مثبت خاص (كلابة) تناسب الشكل والحجم في إحدى فكى الجهاز والhabake في الفك الآخر كما هو موضع بالشكل (٨) وهذا التثبيت يراعى فيه ألا يؤثر على الشريط وأسنان الحابكة والتزاوج الخاص بالصندوق والبنتز، ويتم تشغيل الجهاز حتى يتم نزع الصندوق وتوصف القوة بالكيلوجرام ويجب ألا تقل القراءة عن التائج المدونة في الجدول (٢٤).

جدول (٢٤) القوة المطلوبة لتحمل الصندوق لأحمال الشد الطولية

رقم الحابكة	القوة المطلوبة للمhabakas المعدنية بالكجم	القوة المطلوبة للhabakas البلاستيكية بالكجم
٥	٨	١١
٧	١٠	١٥
٨	١٢	١٨



شكل (٨) توضيح طريقة الاختبار لقوة تحمل منسوج العابكة للأحمال الطولية

٤ - الجرار؛

٤-١- قوة تحمل مقبض الجرار للشد


المد الأدنى المسموح به لقوة تحمل يد الجرار (المقبض) لأحمال الشد وذلك بتقدير مقاومة الشد التي تبدأ بعدها اليد في الانفصال عن جسم الجرار طبقاً للجدول (٢٥).

طريقة الاختبار: يتم الاختبار على جهاز شد خاص ويستخدم مثبتات (كلابات) خاصة تتناسب حجم وشكل الجرار واليد ويتم تركيب جسم الجرار أفقياً في إحدى فكى الجهاز واليد في الفك الآخر بحيث يكون محور الفكين متعمداً مع مستوى سطح الجرار وتكون سرعة تباعد الفكين $150 + 15$ مم / ق كما هو موضح بالصورة (٣٩).

ويتم تشغيل الجهاز ويعرض يد الجرار للشد إلا حتى الإتلاف وتوصف القوة بالكيلوجرام ويجب ألا تقل عن النتائج المدونة في الجدول (٢٥).

جدول (٢٥) القوة المطلوبة لتحمل يد الجرار (المقبض) لأحمال الشد

القوة بالكجم				رقم الحابكة
جرار بدون إحكام غلق	جرار ذات إحكام غلق	بلاستيك	معدني	
٨	٦	٨	٦	٢
١٢	٧	١٢	٧	٣
١٨	١٥	١٤	١٢	٥
٢٢	٢٠	١٨	١٥	٧
٢٨	٢٥	٢٢	٢٠	٨



صورة (٢٩) توضح طريقة الاختبار لقوة تحمل مقبض الجرار للشد

٤-٢- قوة تحمل إحكام الغلق للجرار:

الحد الأدنى المسموح به لأحكام غلق الجرار ذات الأحكام الذاتي أو اليدوى طبقاً للجدول (٢٦).


طريقة الاختبار:

ويتم إجراء هذا الاختبار على نفس جهاز الشد المذكور سابقاً وفيه تثبت العينة المراد إجراء الاختبار عليها بحيث يكون الجرار في وضع الغلق المحكم ويكون بعد

الجرار عن فكى الجهاز ٢٥ مم أى أن المسافة بين فكى الجهاز تكون ٥٠ مم ويعرض الجرار لشد باتجاه تأثير بزاوية ١٨٠° وباستخدام طرف الشريط الذى تسمح لعرض أجزاء أحكام الغلق للشد كما هو موضح بالصورة (٤٠)، ويتم تشغيل الجهاز لحين انزلاق الحكم المحمى الغلق، وتوصف القوة بالكجم، ويجب ألا تقل القراءات عن النتائج المدونة في الجدول (٢٦).

جدول (٢٦) القوة المطلوبة لتحمل مدى إحكام غلق الجرار

القوة بالكيلوجرام				رقم الحابكة
جرار ذات إحكام غلق ذاتي		جرار ذات إحكام غلق باليد		
بلاستيك	معدنى	بلاستيك	معدنى	
٤	٣	٣.٥	٣	٢
٤.٥	٤	٤	٣.٥	٣
٥	٤.٥	٤.٥	٤	٥
٦	٥	٥.٥	٤.٥	٧
٦.٥	٥.٥	٦	٥	٨



صورة (٤٠) توضح طريقة الاختبار لقوة تحمل إحكام الغلق للجرار

خامساً : الاختبارات الميكانيكية لتركيب الحابكة :

يتم في هذه الاختبارات دراسة قوة حياكة الحابكة من حيث:

١ - الشد العرضي لحياكة الحابكة مع القماش

١-١ - بدون فازلين

١-٢ - بغازلين

٢ - استطالة حياكة الحابكة

٢-١ - بدون فازلين

٢-٢ - بغازلين

٣ - الشد العرضي لحياكة الحابكة مع القماش:

الحد الأدنى المسموح به لقوة تحمل حياكة الحابكة مع القماش لأحمال الشد الجانبية.

طريقة الاختبار:

يتم حياكة الأقمشة محل الدراسة (ميلتون - انترلوك - ريب) مع الحابكات محل الدراسة (نحاس - عظم - بلاستيك) بدون فازلين ومرة أخرى بغازلين وذلك طبقاً للمواصفة الحياكة التالية:

○ عدد الغرز ٤٠٥ غرزه / سم

○ خيط الحياكة ١٠٠٪ بوليستر نمرة ٤٠

- يتم إجراء هذا الاختبار على جهاز الشد Scott Tester Model J5 تم تشغيله عند ٢٥٠ رطل وفيه تثبت العينة المراد إجراء الاختبار عليها بحيث يكون هناك جزئين متساوين من القماش على جانبي الحابكة باستخدام مثبت خاص (كلابة) وتكون الأسنان مغلقة، ويتم تشغيل الجهاز حتى يتم إنلاف العينة، وتوصف القوة بالكيلوجرام ويجب ألا تقل القراءات عن النتائج الموجودة بالمواصفة.

٢ - استطالة حياكة الحابكة :

هي مقدار الزيادة في طول وصلة الحياكة الناتجة عن عملية الحياكة.

طريقة الاختبار:

- تحديد علامتين على وصلة الحياكة المسافة بينهما ٢٥ سم بالأقمشة محل الدراسة

- لصق الفازلين على العينات التي بها فازلين

- حياكة الحابكات محل الدراسة طبقاً للمواصفة

- قياس المسافة بين العلامتين

- تحديد نسبة الزيادة في الطول