

أنواع الملاط

تاج ماقہ

ملاط المرمر» لتحسين وصفات الاولى من جسمين وماء. الثانية من جزئين من الراينج الاصل ينابان بالحرارة ويضاف اليها جزء من الجبن ومحرك الملح جيدا. الثالثة من اجزاء متساوية من الراينج الاصل وشمع العمل والجبنين تذاب معا. الرابعة من اربعة اجزاء من الراينج الاصل وجرة من الشعير تذاب وقزح باربعه اجزاء من الجبنين وتغرك جيدا. الخامسة من الكبريت او قشر اللثك وفشار كاف من الجبنين. يستعمل هذا الملاط لتمليط المرمر والرخام والبرفروما اشه ولد ما فيها من التقويب وما يقل من حروفها وزواياها. الاربعة الاخيرة تستعمل سخنة ويختن السطح الذي يراد تلبيطه بها قبل وضعها عليه

الملاط الارمني او التركي او العجي او ملاط الماس * وهو ملاط يستعمله صاغة الارمن والاتراك
لترصيع على الساعات بالمحاجة الكبرة وذلك انهم يركبون الحجر الكرم على قطعة من الذهب او الفضة
ويمجنهن فليلاً ويضعون عليها من هذا الملاط ويصلحونها بالعلبة فيلصن الحجر بها الصداقاً عيناً لابنك.
ويكفي لم الرجاجع والصيفي والغولاد الصقيل بهذا الملاط ايضاً . وللهارع وصنفات الاولى (وهي الوصمة
الارمنية الاصلية) ان يُنَاهِي خمس حبات من المصطكي كل حبة كالمجمدة في ما يكفي لتدويرها من سيرنو
الحجر المصحّح . وينذاب في اثناء آخر ما يعادل المصطكي من غراء الملك المبلل بالماء في عرق جيد او
روم وبضاف الى مذوب قطعتان صغرتان من صنع الحلبان وتتركان فيه حتى تندوا . ثم يخرج المذوب
الاول بالثاني على حرارة معتدلة ويوضع مزجهما في قبضة مسدودة جيداً وعندما يراد استعمال هذا الملاط
توضع النسبة في ماء غال * الثانية يوضع نصف اوقية طيبة من غراء الملك في اربع او اني من الماء اعراض
وعشر من ساعة ثم تبخر في حمام مائي (اي يوضع الملوّحة في ماء غال حتى يطير ما فيها بخاراً) ثم تُصْفى بغرفة
من الكنان وغزّر وفي حنة مذوب ربع اوقية من اجود المصطكي في اوقيدين سيرنو مصححاً وبضاف الى
المرج درهم من سحق الامونياك وتحت هذه الاجرام حتى تتنجز جيداً . ويجب ان يدر من طبلان
السيرنو بالتجير * الثالثة توضع اوقية من غراء الملك في ست او اني من الماء المنظر وتغلى حتى لا يقى منها
الآلات او اني قياص لها اوقية ونصف من السيرنو المصحّح وتغلى دقيقة او دقيقتين ثم تُصْفى وبضاف
اليها وفي حنة ربع اوقية من مسخن الامونياك ثم خمسة درام من صبغة المصطكي * الرابعة يُلْمَع
غراء الملك بالماء وينذاب في السيرنو ثم يذوب في اوقيدين من مذوب عشر قبضات من صنع الامونياك
الاصفر (حبيوب) بالفرك وبضاف الى المذوب ست حبات كبيرة من المصطكي مثابة في اقل ما يمكن من
السيرنو المصحّح * كل انواع هذا الملاط لا تقبل بها الرطوبة اذا اجد صعبها ولا يكون لها ملون عند ملتف